

L 240D

Специальный водно-дисперсионный клей для натурального линолеума

Свойства

- обладает высокой начальной адгезией;
- обеспечивает высокую прочность склеивания;
- предотвращает усадку покрытия;
- устойчив к мебельным колесам (при соответствующем напольном покрытии);
- может применяться на полах с подогревом;
- устойчив к замораживанию;
- не содержит органических растворителей;
- экологически безопасен.

Область применения

Клей L 240D предназначен для укладки на впитывающие основания пола (бетонные, цементно-песчаные и т.д.) натурального линолеума в рулонах и плитках толщиной до 3,2 мм в жилых и общественных помещениях с невысокими механическими нагрузками.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87 и СП 29.13330.2011, быть впитывающим, достаточно прочным, ровным, гладким, очищенным от загрязнений, снижающих адгезию клея (мастик, клеев, масел, пыли и т.п.). Основание не должно иметь структурных дефектов (трещин, выбоин и т.п.).

Влажность основания не должна превышать:

- 3% CM – для бетонных оснований;
- 2% CM – для цементно-песчаных стяжек;
- 0,5% CM – для ангидритных стяжек.

Основания с грубой шероховатой поверхностью прошлифовать или выровнять нивелирующей смесью. Основание из нивелирующей смеси перед приклеиванием покрытия грунтовать не рекомендуется. Бетонные, цементно-песчаные или ангидритные стяжки рекомендуется обработать грунтовкой R 777.

Выполнение работ

Рулонные покрытия необходимо выдержать в развернутом виде до исчезновения волн, так чтобы они плотно прилегли к основанию. Перемешать клей в заводской таре и нанести на основание зубчатым шпателем В1. К укладке линолеума приступают через 0-5 минут после нанесения клея. С момента нанесения клея до укладки покрытия должно пройти не более 15 минут. Сразу после укладки покрытие тщательно притирают пробковой доской для более плотного прилегания к основанию. При необходимости, края покрытия можно повторно притереть через 5-20 минут. Сварку швов можно производить не ранее чем через 24 часа после укладки покрытия. Свежий клей легко смывается водой, высохший можно удалить только механически.



Рекомендации

Укладку покрытий следует выполнять при температуре основания и окружающего воздуха от +15 до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 75%.

Перед укладкой линолеума на стяжки с подогревом подогрев должен работать не менее 10 дней. В период укладки и в течение 3-х дней после укладки покрытия температура основания должна поддерживаться на уровне +18°C.

Если после долгого хранения на поверхности клея появилась полимерная пленка, ее нужно аккуратно удалить, не смешивая с основной массой клея.

В случае замораживания выдержать клей при комнатной температуре до полного размораживания и тщательно перемешать.

Хранение и транспортировка

Хранить в герметичной упаковке, в сухом прохладном месте – не более 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировка и хранение клея допускаются при температуре не ниже 0°C.

Допускается до 5 циклов кратковременного (не более недели) замораживания клея при температуре не ниже -20°C.

Упаковка

Клей L 240D поставляется в полимерных ведрах по 14 кг.

Технические характеристики

Состав L 240D:	водная дисперсия акриловых сополимеров с добавками
Плотность:	около 1,45 кг/дм ³
Цвет:	кремово-белый
Консистенция:	пастообразный
pH:	6,8-7,0
Время подсушки:	0-5 минут
Открытое время:	около 15 минут
Готовность к эксплуатации:	через 24 часа
Достижение конечной прочности склеивания:	через 72 часа
Сопротивление отслаиванию:	не менее 0,5 Н/мм
Прочность при сдвиге:	не менее 0,5 Н/мм ²
Температура транспортировки и хранения:	от 0 до +50°C (выдерживает 5 циклов замораживания до -20°C)
Температура применения:	от +15 до +30°C
Температура эксплуатации:	до +50°C
Расход L 240D при нанесении шпателем В1:	около 400 г/м ²

L 240D

Остатки клея нельзя сливать в канализацию!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной влажности воздуха 55%. Время высыхания клея зависит от температурно-влажностных условий и впитывающей способности основания.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ, инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомендациями их изготовителя. Проектирование полов следует выполнять в соответствии с МДС 31-12.2007. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

ООО «Хенкель Баутехник»
Россия, 107045 г. Москва
Колокольников переулок, д. 11
Тел.: (495) 745-2301 Факс: (495) 745-2302
www.ceresit.ru

